

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy

9872020C ORO CEPILLADO DUCHA LATERAL MASAJE CILINDRICA
9872020C

Colección:	Acabado:	Código:
Hydrotherapy	Oro cepillado	99Z309142
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha empotrada	




Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





9872020C BRUSHED GOLD SHOWER JET CYLINDRICAL 9872020C

Collection:
Hydrotherapy

Finish:
Brushed gold

Code:
99Z309142

Location:
Bath


Category:
Built-in shower

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accessories.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.



9872020C

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Or brossé

Code:
99Z309142

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche encastrée




Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C.
Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.



9872020C

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Gebürstete gold

Code:
99Z309142

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Unterputzarmaturen




Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.



9872020C

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
ouro escovado

Código:
99Z309142

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha embutida




Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaios

- Ensaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com