

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



477302 Q30C ORO CEPILLADO (477302SOC+4914Q30C+2475COC)
477302Q30C


Colección: Hydrotherapy	Acabado: Oro cepillado	Código: 99H309237
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.





477302 Q30C BRUSHED GOLD (477302SOC+4914Q30C+2475COC)
477302Q30C


Collection:	Finish:	Code:
Hydrotherapy	Brushed gold	99H309237
Location:	Category:	
Bath	Shower	

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.





477302Q30C


Collection: Hydrotherapy	Finition: Or brossé	Code: 99H309237
Lieu: Bain	Catégorie: Douche	

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C.
Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.





477302Q30C

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Gebürstete gold

Code:
99H309237

Standort:
Wannenfüll


Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.





477302Q30C


Coleção: Hydrotherapy	Acabamento: ouro escovado	Código: 99H309237
Localização: Banho	Categoria: Ducha	

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1113 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com