

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios

16602GR GRAFITO CAÑO BAÑERA ALEXIA (CBAGR+FCBGR+MFCB)
16602GR

Colección: Accesorios	Acabado: Grafito	Código: AAZ309922
Ubicación: Accesorios y recambios	Categoría: Bañera	




Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios



16602GR GUN METAL BATH SPOUT ALEXIA (CBAGR+FCBGR+MFCB)
16602GR

Collection: Accessories	Finish: Gun metal	Code: AAZ309922
Location: Accessories & spare parts	Category: Bathtub	




Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts





16602GR

Collection: Accessoires	Finition: Canon de fusil	Code: AAZ309922
Lieu: Accessoires & rechanges	Catégorie: Baignoire	


Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C.
Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Composition et pièces de rechange





16602GR

Sammlung: Zubehör	Ausführung: Graphit	Code: AAZ309922
Standort: Zubehöre und ersatzteile	Kategorie: Wannenfüll	


Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Ersatzteile-aufstellung





16602GR

Coleção: Accesorios	Acabamento: Grafite	Código: AAZ309922
Localização: Acessórios e reposições	Categoria: Banheira	


Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaaios

- Ensaaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.

Composição e reposições



ramonsoler.

— rsramonsoler.com